



Сертификат качества / *Quality certificate*  
**СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ /**  
**INSPECTION CERTIFICATE**  
в соответствии / *according to EN 10204-3.1*

№ сертификата /  
*Cert no*

22-0218

Дата /  
*Date:*

28 февраля 2022 г.

*Our reference*  
Наш номер заказа /  
*Our order no*

*Your reference*  
Ваш номер заказа /  
*Your order no*

Заказчик / *Customer*

ООО «ЭСАБ»

Получатель сертификата /  
*Receiver of the certificate*  
№ факса / *Fax no*

ООО «ЭСАБ»  
(8 495) 663 20 09

Наименование продукции / <i>Product designation</i>	<b>УОНИИ-13/55</b> <b>5,0x450</b> UONII-13/55
Партия № / <i>Lot number</i>	HGW086-5550
Артикул / <i>Item number</i>	5676504WM0
Описание / <i>Item description</i>	Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки и наплавки / Covered electrodes for manual metal arc welding and pad weld
Количество / <i>Quantity</i>	30000 кг / kg
Классификация / <i>Classification</i>	ГОСТ Р ИСО (ISO) 2560-A: E 42 3 B 2 2 H10
	SFA/AWS A5.5: E7015-G
	ГОСТ 9467: Э50А/ E 514
ТУ / <i>Technical description</i>	ТУ 1272-125-55224353-2013

Результаты испытания химического состава наплавленного металла данной партии / <i>Chemical composition of the lot specific weld metal</i>	% масс / <i>Weight %</i>
C	0,06
Si	0,66
Mn	1,13
P	0,016
S	0,0182
Ni	0,10
Cr	0,08
Cu	0,15
V	<0,01
Mo	0,01
Nb	<0,01
Марка проволоки / <i>Type of core wire</i>	Св-08АА ГОСТ 2246

Данный сертификат выпущен с использованием электронной системы и действителен без подписи /  
*This certificate is produced by EDP and is valid without a signature*

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с ближайшим  
торговым представительством ЭСАБ /  
*In case of any questions, please contact the nearest ESAB sales office*

*Лицо, ответственное за обеспечение качества. Фамилия, должность и место работы /*  
*Person responsible for quality assurance. Name, job title and place of work*

Фамилия И.О.  
*Name*

/ Азаров К.В. /  
Konstantin Azarov

Начальник отдела технологии и качества  
ЭСАБ-СВЭЛ, ф-л ООО «ЭСАБ» в г. СПб  
Quality Assurance manager, ESAB-SVEL

ОГРН 1037739258919  
ИНН 7704219345

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС  
198096 Санкт-Петербург, ул.Корабельная – 6/5

ТЕЛЕФОН

ТЕЛЕФАКС

КПП 780543001

POSTAL ADDRESS  
Build 6/5, Korabelnaya str., 198096 St. Petersburg

TELEPHONE  
+7 812 309 03 88

TELEFAX  
+7 812 309 03 87



**ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ /  
ANNEX TO CERTIFICATE**  
в соответствии / according to EN 10204-2.2

№ сертификата /  
Cert no

22-0218

Наименование продукции / Product designation	<b>УОНИИ-13/55</b> <b>5,0x450</b> UONII-13/55
Артикул / Item number	5676504WM0
Описание / Item description	Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки и наплавки / Covered electrodes for manual metal arc welding and pad weld
Классификация / Classification	ГОСТ Р ИСО (ISO) 2560-A: E 42 3 B 2 2 H10
	SFA/AWS A5.5: E7015-G
	ГОСТ 9467: Э50А/ E 514
ТУ / Technical description	ТУ 1272-125-55224353-2013

Одобрения / Approvals *	Соответствие / Compliance
Сертификат НАКС / NAKS certificate	(РД 03-613-03): ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК

Условия применения / Use environment	Значение / Value
Сушка / Redrying	350-400°C в течение 2 ч /in 2 h
Пространственные положения / Weld positions	Все за исключением вертикально вниз / All except of vertical down
Род тока, полярность / Current, polarity	Постоянный / DC+
Диапазон сварочного тока / Weld current range	160...250 A
Содержание диффузионного водорода в наплавленном металле – менее 8 мл/100 г напл. / Diffusion hydrogen content in all weld metal is less than 8 ml/100 g	

Механические свойства наплавленного металла / Mechanical properties for all weld metal	Значение / Value
Предел текучести / Yield strength	≥ 420 МПа / МПа
Предел прочности / Tensile strength	540-640 МПа / МПа
Относительное удлинение / Elongation	≥ 22%
Относительное сужение / Reduction of area	≥ 45%
Ударная вязкость KCV / Impact toughness (t=-30°C)	≥ 59 Дж/см <sup>2</sup> /J/cm <sup>2</sup>
Ударная вязкость KCU / Impact toughness (t=+20°C)	≥ 130 Дж/см <sup>2</sup> /J/cm <sup>2</sup>
Ударная вязкость KCU / Impact toughness (t=-40°C)	≥ 80 Дж/см <sup>2</sup> /J/cm <sup>2</sup>
Ударная вязкость KCU / Impact toughness (t=-60°C)	≥ 50 Дж/см <sup>2</sup> /J/cm <sup>2</sup>

Данный документ выпущен с использованием электронной системы и действителен без подписи /  
This document is produced by EDP and is valid without a signature

В случае возникновения вопросов (\*в том числе для получения действующих сертификатов одобрения), пожалуйста,  
свяжитесь с ближайшим торговым представительством ЭСАБ /  
In case of any questions(\*including approval needs), please contact the nearest ESAB sales office

Лицо, ответственное за обеспечение качества. Фамилия, должность и место работы /  
Person responsible for quality assurance. Name, job title and place of work

Фамилия И.О.  
Name

/ Азаров К.В. /  
Konstantin Azarov

Начальник отдела технологии и качества  
ЭСАБ-СВЭЛ, ф-л ООО «ЭСАБ» в г. СПб  
Quality Assurance manager, ESAB-SVEL

ОГРН 1037739258919  
ИНН 7704219345

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС  
198096 Санкт-Петербург, ул.Корабельная – 6/5

ТЕЛЕФОН

ТЕЛЕФАКС

КПП 780543001

POSTAL ADDRESS  
Build 6/5, Korabelnaya str., 198096 St. Petersburg

TELEPHONE  
+7 812 309 03 88

TELEFAX  
+7 812 309 03 87